



DRIRE
rue Amélia Earhart
Z I du Bois des plantes

37700 LA VILLE AUX DAMES

MONTREUIL

ARGENTAN

Bléré, le 10 Février 1994

Nos Réf.: _____

Messieurs,

BLÉRÉ

Suite à notre dernier entretien, vous voudrez bien trouver ci-joint le résultat d'analyse de sable usagé (Bulletin du 28/01/94), la courbe de suivi, ainsi que la photocopie du cahier mentionnant le tonnage de sable déposé et les lieux de dépôt.

Comme vous pouvez le constater, l'indice de Phénol résiduel (selon norme T-90-109) qui est de 0,3 mg/kg reste bien inférieur à la limite des 1mg/kg.

Veuillez agréer, Messieurs, nos salutations distinguées.

LAVAL

J.



USINE DE BLÉRÉ

44, quai Bellevue - F - 37150 BLÉRÉ - Tél. : 47.57.90.40 / 47.57.89.12 - Fax : 47.23.54.79

Siège social : 4, rue du Progrès - B.P. 239 - F - 93104 MONTREUIL CEDEX - Tél. : (1) 48.70.34.00 - Fax : (1) 48.59.57.77 - Télex : 235022

CHARLEVILLE Le 28 JANVIER. 1994

RAPPORT D'ESSAIS

**CENTRE
TECHNIQUE
DES
INDUSTRIES
DE LA
FONDERIE**

55. AV. CHARLES-DE-GAULLE
B.P. 287
08103 CHARLEVILLE MEZIERES CEDEX
TEL • 24 33 38 58
TELECOPIE 24 59 21 93

SOCIETE WAELES
44 Quai Bellevue

37150 BLERE

N° D'ENREGISTREMENT 231 FIN
DEMANDE DU 19/1/94
V/cde n°
ECHANTILLON(S) REÇU(S) LE 24/1/94

Un sable du 19/1/94
=====

Lixiviation réalisée selon NF X 31.210

Détermination de l'indice de Phénol (mg/kg) selon Norme T-90-109
=====

1ère Lixiviation	0.11 mg/kg
2ème Lixiviation	0.09 mg/kg
3ème Lixiviation	0.10 mg/kg
	=====
Quantité Totale	0.30 mg/kg

H. Dubic